

TTL  
Technische Textilien Lörrach  
TULONA®

Фильтровальное иглопробивное полотно

Технические данные

Тип	PES 3450-3/01	
Волокна	полиэстер	
Ткань (армирующий холст)	полиэстер	
Поверхностная плотность	500 г/м <sup>2</sup>	
Воздухопроницаемость	200 л/дм <sup>2</sup> в мин при 200 Па	
Толщина	1,90 мм	
Плотность	0,26 г/см <sup>3</sup>	
Объем пор	81%	
Прочность на разрыв (на полоске материала шириной 5 см)	вдоль	> 120 даН (1200 Н)
	поперек	> 120 даН (1200 Н)
Удлинение до разрыва	вдоль	< 25 %
	поперек	< 25 %
Температуроустойчивость (сухая): рабочая температура	150°C	
	короткие пики	160°C

Вышеуказанные данные были определены согласно ДИН-стандартам. Вышеупомянутая информация только для справок и может изменяться. Применяются стандартные допуски

Официальный дистрибьютор в РФ, Украине и Казахстане – ООО «ДЕСА»  
Телефон/факс: +7 (48535) 3-18-36 E-mail: info@3desa.ru